

# TECH-BIZ KOREA 2019

기술과 비즈니스의 만남


2019. 10. 10.(목) ~ 11.(금)  
서울 삼성동 코엑스 아셈볼룸

# 고기능/다기능성 나노하이브리드 습식절연소재기술

강동준/한국전기연구원  
kangdj@keri.re.kr



## ❖ 고기능/다기능성 나노하이브리드 습식절연소재 미세구조






- Reliable Insulation Performance
- Electrochemical Resistance
- Property-Tunability
- Solution Process
- UV / Thermal Curing(fast)
- Optical Transparency

 = 나노하이브리드 수지

 = 기능성 나노입자


 = 기능성 가교제

## ❖ 고기능/다기능성 나노하이브리드 습식절연소재




- 화학적 조성 · 물리적 특성 · 공정성 제어
- 산업계 핵심 요구 물성 확보 가능 !!
- 코팅(박막~후막), 페이스트(인쇄)

## Organic/inorganic Nanohybrid Materials




습식 공정성 : 무용매 점도 제어, 100 ~ 100,000cP → 습식 인쇄성/습식 코팅성



# 저온 속경화 및 광경화 특성


**Nanohybrid Materials : 광경화 및 저온 속경화 공정 가능 소재**

**광경화성 : UV 속경화성 : 1분 이내 → ~ 5B Adhesion Force**



- ~ 5B : Rapid curing (UV).
- ~ 5B after 30 sec (on glass)  
→ Highly rapid curability
- 필름기반 적용 가능 소재

**저온 속경화성 : 저온 1분 이내 경화 → ~ 5B Adhesion Force**




- Curing condition control  
→ Curing temp. & time
- ~ 5B : Rapid curing @ low temp.
- ~ 5B @ 130°C, 40 ~ 60sec  
→ Highly rapid curability
- 하드 및 유연기판 적용가능 소재

**KERI  
Nanohybrid  
Materials**

## Nanohybrid Materials : 습식 코팅 및 인쇄 적용 가능 소재



### Components



**Nanoparticles**



**Functional Cross-linker**

← Synthesis/Functionalization/Modification/Dispersion/Blending

**Homogeneous  
Dispersion**

**Wet Coating  
&  
Rapid Curing**



**Spin-coating**



**Meyer Rod Coating**



**Screen Printing**

**Solution coatability**








**Solution printability**

# 습식 인쇄성 및 코팅성 제어

## Nanohybrid Materials : 점도제어성- 습식공정성

$$\text{Thixotropic index (TI)} = \frac{\eta_{rpm1}}{\eta_{rpm2}}$$

$\eta_{rpm1}$  = viscosity at rpm1  
 $\eta_{rpm2}$  = viscosity at rpm2  
 $rpm2 = 10 \times (rpm1)$






### ❖ 습식 공정성

- 무용매 점도 제어, 100 ~ 300,000cP → 습식 인쇄성/습식 코팅성
- Thixotropy → 습식 인쇄성 및 인쇄안정성 확보 → Scale-up 습식 공정성 확보

# 미세 인쇄 특성


## Micro-Patternability (Direct-printing)



- 우수한 공정성  
(Inkjet-printing, direct-printing 등)
- 미세 선폭 패터닝 가능  
(sub-micrometer)

# 광투과성 및 고접착성


광투과도 : 구성 소재 → 균일 혼합 분산 → 투명 Encap. 절연소재 → 높은 광투과도




**Homogeneous  
Dispersion**




**Wet Coating  
&  
Rapid Curing**



부착성 : Glass/TCO/Film/Metal → ~ 5B (@130℃, 60s)




**After  
Cross-Cut  
Tape Test**




# 내화학적 및 전기화학 안정성

내화학적 : Dipping & Cross-Cut Adhesion Test → Strong Solvent Stability






Dipping in solvent  
& Cross-Cut  
Tape Test




전기절연 내화학적 : Potential Test in Liquid Electrolyte → Long Term Stability


상용 Asahi chem. 수지



KERI encap. 소재





## Thermal Property : TGA (ramp rate :5 min/°C in air)



- 우수한 내열성  
(5% loss temp. : 330°C)
- 다양한 전기전자에너지 소자 적용 가능

## Dielectric Constant & Dielectric Loss



# 요약 : 핵심물성 및 기술적 우수성

## ❖ KERI-투명 나노하이브리드 습식절연소재 핵심 물성 (해외 선진사 대비)

|                                           | KERI -<br>Nanohybrid                                   | Asahi Chem. Res.<br>Lab. Co., LTD<br>상용제품 | SEKISUI<br>Sealant 상용제품              | 기술적 우위     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Insulation Resistance                     | 1EX16Ω ≥                                               | 1EX13Ω ≤                                  | -                                    | 1,000 ≥    |
| Electro-chemical<br>Resistance (I-V test) | 10,000 ≥<br>(I-V Cycles)                               | 1000 ≤<br>(I-V Cycles)                    | -                                    | 10배 이상 안정성 |
| Curing Condition (Heat)<br>(5B 기준)        | 1min @ 130℃<br>110℃ @ 10min                            | 110℃ @ 30min                              | 110℃ @ 30min                         | 속경화성       |
| Viscosity(cps)                            | 100-100,000                                            | 2000-6000                                 | 270-350,000                          | 폭넓은 점도 제어성 |
| Printability (T. I.)                      | 1.5 - 2.0                                              | 1.5 - 2.0                                 | -                                    | 미세패터닝성     |
| Permeability (WVTR)                       | 10 <sup>-1</sup> -10 <sup>0</sup> g/m <sup>2</sup> day |                                           | 10 <sup>1</sup> g/m <sup>2</sup> day | 배리어 특성     |
| Adhesion                                  | 5B                                                     | 5B                                        | 5B                                   |            |
| Transmittance (T%)                        | ~ 91                                                   | ~ 91                                      | -                                    |            |

■ 세계 유수 기업 기술대비 우수한 물성 발현

■ 나노소재기반 고기능 다기능성 절연소재 : 스마트 전기·전자·에너지 기기 관련 적용다변화 기대

# Multidisciplinary Applications

## ❖ KERI Nanohybrid Materials : 우수성 및 파급성

### Functional Coating Solution



- Barrier/Passivation Coatings
- Insulation/Antistatic Coatings
- Refractive Index Tunable Coatings
- Radiation Coatings

### Functional Paste Binders



- Conductive pastes
- Electrochromic binders
- Paints

### Functional Sealants



- Low WVTR-Sealants
- High performance UV sealants
- Fast-Curable Adhesives

### Encapsulation/packaging



- Encapsulation for Displays
- Packaging molds

*"Multi-funtional  
Nanohybrid Solutions"*

감사합니다.

